


Líquido rigidizante





Características generales	
Temperatura de uso (ºC)	1260ºC
Sólidos	25%
Cobertura (1 litro)	1,5 – 2 m²

Composición química					
SiO2			98,5 -	- 99,5 %	

Aplicaciones

Protección de superficies muy expuestas a la circulación de gases con alta temperatura, para cubrir el catalizador en convertidores catalíticos y para endurecer productos de fibra.

Modo de empleo

Se puede aplicar con pincel, inmersión, laminación y pulverización. Antes de su uso, se recomienda que la superficie de fibra cerámica debe estar limpia y libre de grasa y aceite.

Nota: Los valores reflejados en esta hoja corresponden a valores medios de control normal o valores orientativos por lo que están sujetos a variaciones. Esta información no puede ser tomada en ningún caso como una especificación de producto ni usarse como base contractual.